

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Mod. COM2-3 Rev.1

Descrizione prodotto: CONCRETO AD ACQUA-IMPREGNANTE EPOSSIDICO IDROSOLUBILE

Codice prodotto: 569.0010

REV. N.	DATA REVISIONE
3	05/02/2014

CARATTERISTICHE GENERALI

Impregnante epossidico ad acqua, per la preparazione di supporti in cemento con finiture EPYFLOOR sia all'acqua che a solvente. Il prodotto possiede ottime doti di penetrazione, con buon potere consolidante quando applicato su supporti friabili.

SISTEMA TINTOMETRICO

Paste coloranti (%) n.a.	Veicolo (%) n.a.
--------------------------	------------------

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
Peso specifico	g/l	1000 +/- 40
Solidi in volume	%	35-40
Resa teorica	m ² /l	6-8 (*)
Consumo teorico	g/m ²	100-150 (*)
Spessore film umido	Micron	40-50
Spessore film secco	Micron	20-25
Colore	Visivo	Trasparente, paglierino
Resistenza alla temperatura	°C	100

(*)in funzione della porosità del supporto

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE-PROVE DI RESISTENZA

Essiccazione (a 20°C)	<i>Fuori polvere</i>	2-3 h
	<i>Fuori tatto</i>	3-5 h
	<i>In profondità</i>	12-24 h
	<i>Sovraverniciabilità</i>	12 h
Essiccazione a forno	<i>Temperatura</i>	//
	<i>Tempo</i>	//

STOCCAGGIO

12 mesi in imballi originali (temperatura min +5°C,max 40°C)
--

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello	
Codice prodotto	<i>Base</i>	569.0010
	<i>Catalizzatore</i>	171.1025
	<i>Diluyente</i>	Acqua di rete (DILUIRE 30-50%)
MISCELARE ENERGICAMENTE LA BASE CON IL CATALIZZATORE,POI AGGIUNGERE L'ACQUA		
Rapporto di miscelazione	<i>In peso</i>	100:50

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Mod. COM2-3 Rev.1

Descrizione prodotto: CONCRETO AD ACQUA-IMPREGNANTE EPOSSIDICO IDROSOLUBILE

Codice prodotto: 569.0010

	<i>In volume</i>	
Pot –life(a 20°C)	3-4 h	
Condizioni di applicazione	<i>Temperatura</i>	10-35
	<i>Umidità relativa</i>	50-70
Apparecchiature di spruzzo	<i>Tipo di applicazione</i>	
	<i>Ugello (mm)</i>	
	<i>Pressione dell'aria (kg/cm²)</i>	
	<i>Diluizione (%)</i>	
	<i>Tipo di applicazione</i>	
	<i>Ugello (mm)</i>	
	<i>Pressione dell'aria (kg/cm²)</i>	
	<i>Diluizione (%)</i>	

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Preparazione delle superfici: pulizia manuale o meccanica della superficie per asportare eventuali tracce di grassi, oli, vecchie pitturazioni e lavaggio industriale con acqua e acido tamponato.

CONSIGLIATO PER CICLI IN

Siti industriali sottoposti a forti sollecitazioni.

SCONSIGLIATO PER CICLI IN

Ambienti esterni se non ricoperti con prodotti resistenti allo UV.

FONDI/FINITURE CONSIGLIATI

Sistemi Epyacqua, Epyfloor.

Note

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008